

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.**

**ВАЙТМИКС HSE** - эластичное полимерцементное покрытие для бетона, применяемое для гидроизоляции бетонных, железобетонных и каменных конструкций. Представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из сухой цементной основы на основе высокомарочных цемента, заполнителей и различных минерально-полимерных добавок. Второй представляет собой жидкую полиакриловую дисперсию, обладающую высокоэластичными свойствами. При смешивании компонентов образуется пластичная паста, удобная для нанесения с помощью кисти и оборудования типа набрызг-систем. После нанесения на подготовленное основание образует трещиностойкое эластичное покрытие. Обеспечивает надежную гидроизоляцию и защиту строительных конструкций. Обладает высокой адгезией к бетонному основанию, паропроницаемо, является стойким к ультрафиолету, SO и CO<sub>2</sub>.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.**

- Гидроизоляция любых конструкций из монолитного бетона, а также кирпичной кладки.
- Для гидроизоляции и защиты несущих конструкций, подвергающихся деформациям с образованием трещин.
- Защита конструкций, подверженных постоянному или периодическому увлажнению с вымыванием бетонного камня.
- Для гидроизоляции внутренних и внешних подземных частей зданий.
- Для защиты фасадов зданий, балконов и т. д.
- Для внутренней и внешней прижимной гидроизоляции различных резервуаров, бассейнов и т. д.
- Для защиты бетона от коррозии, вызванной карбонизацией и проникновения различных солей, в том числе сульфатов и хлоридов.
- Как финишное покрытие при ремонте конструкций мостов, набережных, плотин, подземных коллекторов и прочих гидротехнических сооружений.

### **РАСХОД МАТЕРИАЛА.**

Расход материала зависит от толщины нанесения, что в свою очередь определяется конкретными задачами - защита, гидроизоляция (от грунтовых вод или атмосферных осадков). Для нанесения кистью в один слой требуется примерно 500 г материала на квадратный метр. Для защиты сооружений требуется 2-3 слоя, для гидроизоляции при наличии напорных вод - не менее 3-4 слоев.

**Упаковка, хранение и срок годности.**

Сухой компонент смеси ВАЙТМИКС HSE упаковывается в водонепроницаемые мешки по 25 кг, жидкий компонент - в канистры по 10 л. Гарантийный срок хранения в закрытом сухом помещении в ненарушенной заводской упаковке – 12 месяцев при температуре не ниже +5°C. Не использовать материал из поврежденной упаковки.

**Температурный диапазон применения**

Материал ВАЙТМИКС HSE можно применять при температуре воздуха во время производства работ от +5°C до +30°C.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.**

Наименование показателя	Значение показателя
Время жизни приготовленной смеси	не менее 40 мин.
Время высыхания между слоями покрытия	От 10 до 36 часов
Содержание сухого остатка в акриловой дисперсии	Не менее 40%
Максимальная крупность заполнителя в сухой смеси	1 мм
Перекрытие трещин, не менее	0,8 мм
Прочность сцепления с основанием, Мпа	1 – 1,5
Плотность готового раствора, кг /л	1,8
Марка по водонепроницаемости на бетоне, при прижимном давлении воды, не менее	W 12